ECO - GASKET E - 11

EG - 11 ARAMIDA NBR CON MALLA METÁLICA

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Lámina universal compuesta de fibra aramida y caucho NBR. Indicada para derivados de petróleo, solventes, vapor saturado y productos químicos en general.Utiliza malla metálica, para mejorar la compresibilidad. Aprobada por el KTW para la utilización de agua potable.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para derivados del petróleo, agua, vapor saturado, gases y productos químicos en general. Excepcional desempeño con gases.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	:	Verde
Temperatura Normal	:	200 ºC
Temperatura Máxima	:	380 ºC
Presión Normal	:	40 bar
Presión Máxima	:	90 bar

**** Todas las láminas comprimidas son suministradas en hojas de 1500 mm x 1500 mm. Espesor desde 0,8 mm a 3,2 mm.***



-200/380ºC

Bar 40 - 90

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss Nº 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl

CLASIFICACION CONFORME A NORMA ASTM F104	NORMA	UNIDAD	F713230E23 - M6
DENSIDAD		(g/cm3)	1,7
COMPRESIBILIDAD	ASTM F36A	(%)	17
RECUPERACIÓN	ASTM F36A	(%)	53
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL	ASTM F152	(MPa) (psi)	13 1800
PÉRDIDA POR CALCINACIÓN	ASTM F495	(%)	30
AUMENTO DE ESPESOR	ASTM F146 ASTM #3 FUEL B	(%)	 7 8
AUMENTO DE PESO	ASTM F146 ASTM #3 FUEL B	(%)	 19 15
PÉRDIDA DE TORQUE	ASTM F38	(%)	27
RETENCIÓN DE TORQUE	DIN 52913 BS 2815	(N/mm^2) (N/mm^2)	23 19

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss Nº 2969 Puente Alto - Santiago - Chile
Dr. Amador Neghme Nº 03639 Galpón 51 La Pintana - Santiago - Chile
(562) 2567 9613
ventas@soindus.cl
www.soindus.cl