SOINDUS
soluciones industriales

# *ECO - GASKET EG 12*

**EG - 12 ARAMIDA NBR**

## COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Lámina universal de elevada resistencia térmica. Compuesta de fibra de carbón, grafito y caucho NBR.

## RECOMENDACIONES DE USO

Indicada para derivados del petróleo, solventes, agua, vapor saturado, gases y productos químicos en general. **Aprobada por el DVGW y el KTW**



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Color | : | Negra |
| Temperatura Normal | : | 250°C |
| Presión Normal | : | 70 bar |

* Todas las láminas comprimidas son suministradas en hojas de 1500 mm x 1500 mm. Espesor desde 0,5 mm a 3,2 mm.

ECOGASKET

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss N° 2969
Puente Alto - Santiago - Chile
(562) 2567 9613 ventas@soindus.cl
www.soindus.cl

SOINDUS
soluciones industriales

| CLASIFICACION CONFORME A NORMA ASTM F104 | NORMA | UNIDAD | F712230-M6 |
|---|---|---|---|
| DENSIDAD | | (g/cm3) | 1,7 |
| COMPRESIBILIDAD | ASTM F36A | (%) | 9 |
| RECUPERACIÓN | ASTM F36A | (%) | 60 |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL | ASTM F152 | (MPa)<br>(psi) | 17<br>2460 |
| PÉRDIDA POR CALCINACIÓN | ASTM F495 | (%) | 42 |
| AUMENTO DE ESPESOR | ASTM F146<br>ASTM #3<br>FUEL B | (%) | <br>7<br>7 |
| AUMENTO DE PESO | ASTM F146<br>ASTM #3<br>FUEL B | (%) | <br>10<br>9 |
| PÉRDIDA DE TORQUE | ASTM F38 | (%) | 28 |
| RETENCIÓN DE TORQUE | DIN 52913<br>BS 2815 | ($N/mm^2$)<br>($N/mm^2$) | 31<br>25 |

Soindus Comercial Ltda.
Germán Ebbinghauss N° 2969
Puente Alto - Santiago - Chile
(562) 2567 9613 ventas@soindus.cl
www.soindus.cl